



NOËL & MARQUET


DESIGN ELEMENTS

DOMOSTYL[®] HYBRID

CHARACTERISTICS - EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES - KENMERKEN



MS polymer based permanently elastic neutral mastic adhesive
Neutraler Kleber, Verfugung-und Spachtelmasse auf MS-Polymer-Basis mit dauerhafter Elastizität
Colle-mastic neutre à élasticité permanente à base de polymères MS
Neutrale mastiekljm met een permanente elasticiteit op basis van MS-polymeren



Permanent elasticity after polymerization
Nach Aushärtung dauerelastisch
Elasticité permanente après polymérisation
Permanente elasticiteit na polymerisatie



For outdoor use
Für den Außenbereich
Destinée à un usage extérieur
Bedoeld voor buitenshuis gebruik



Excellent resistance to weather
Hervorragende Witterungsbeständigkeit
Excellente résistance aux conditions atmosphériques
Uitstekende bestendigheid tegen klimaatsinvloeden

TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE INFOS - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS



Material	MS polymers
Basismaterial	<i>MS-Polymere</i>
Composition	MS polymers
Basismateriaal	<i>MS-polymeren</i>



Consistency	Paste
Konsistenz	<i>Pastös</i>
Consistance	Pateuse
Consistentie	<i>Pastavormig</i>



Colour	White
Farbe	<i>Weiß</i>
Couleur	Blanc
Kleur	<i>Wit</i>



Density		
Dichte		
Densité	40 +- 5 Shore A	DIN 53505
Dichtheid		

Polymerisation	Reacts with moisture in the air
Aushärteverfahren	<i>Chemische Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit</i>
Système de durcissement	Réaction avec l'air
Verhardingssysteem	<i>Reactie met de luchtvochtigheid</i>

	Working time Korrigierbar bis zu Corrigeable jusqu'à Corrigeerbaar tot	≈ 4 min	Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, ... <i>Angegebene Werte können je nach Umfeldbedingung, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Untergrund usw., unterschiedlich sein.</i> Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme la température, l'humidité, la nature des supports, ... <i>De vermelde waarden kunnen licht afwijken afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond...</i>
	Drying time Trockenzeit Temps de séchage Droogtijd	≈ 2 mm / 24 h	
	Temperatures resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température Temperatuurbestendigheid	-40°C < + 70°C	
	VOC	3.07 % - 3.14 % 2010/75/EU	See Safety Data Sheet <i>Siehe Sicherheitsdatenblätter</i> Consulter fiche de données de sécurité <i>Zie veiligheidsinformatiebladen</i>
	Packaging Verpackungseinheit Conditionnement Verpakkingswijze	290 ml	Cartridge <i>Kartusche</i> Cartouche <i>Koker</i>
	Regulation concerning dangerous substances Gefahrstoffverordnung Règlement sur les matières dangereuses Voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen	Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet. <i>Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten. Siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt.</i> Observer l'hygiène de travail usuelle. Consulter la fiche de sécurité. <i>De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.</i>	
	Waste treatment Abfallbehandlung Traitement des déchets Afvalverwerking	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. <i>Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</i> Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. <i>Inhoud/verpakking afvoeren in overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.</i>	

USE - ANWENDUNG - INSTALLATION - GEBRUIK

Application Anwendung Application Gebruik	Adhesive, filler and jointing (3mm) of DOMOSTYL® façade decorative items. <i>Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial (3mm) für DOMOSTYL® Fassadenprofilen.</i> Colle, enduit et matériau de jointoiement (3mm) des éléments de décoration de façade DOMOSTYL®. <i>Lijm, plamuur en voegmateriaal (3mm) voor DOMOSTYL® geveldecoratie-elementen.</i>	
	Laying surfaces Untergründe Surfaces de pose Ondergronden	Old coats of paint in the area of the adhesive strands must be removed. Fluidize and rewash new plaster and plaster areas. Some plaster and mortars are unsuitable as substrates. Remove separating agents and sintered layers from concrete. Clean clinker and synthetic resin plaster. <i>Altanstriche im Bereich der Kleberstränge sind zu entfernen. Neuputz und Nachputzstellen (Putzmörtelgruppen P2b + P3) flutieren und nachwaschen. Putz und Putzmörtelgruppe P1 und P2a sind als Untergrund ungeeignet. Beton von Trennmitteln und Sinterschichten befreien. Klinker und Kunstharzputz reinigen.</i> Les anciennes couches de peinture dans la zone des cordons de colle doivent être enlevées. Fluter et laver les nouveaux enduits et les zones de plâtre. Certains enduits et mortiers ne conviennent pas comme supports. Enlever les agents de séparation et les couches frittées du béton. Nettoyer le clinker et le plâtre en résine synthétique. <i>Oude verflagen in de buurt van de lijmparels moeten worden verwijderd. Spoel en was nieuw gips en gipsgebieden. Sommige coatings en mortels zijn niet geschikt als dragers. Verwijder de scheidingsmiddelen en gesinterde lagen van het beton. Reinig klinker en kunstharzpleister.</i>
	Tools Werkzeuge Outilsage Werktuigen	Manual or pneumatic gun <i>Mit einer manuellen oder pneumatischen Ausdrückpistole</i> Pistolet manuel ou pneumatique <i>Manueel of pneumatisch pistool</i>



Cleaning products
Reinigungsmittel
Produit de nettoyage
Reinigingsmiddel

Before drying: Turpentine - After drying: Mechanically
 Vor der Trocknung: Terpentinersatz - Nach Trocknung: mechanisch
 Avant séchage: térébenthine - Après séchage: mécaniquement
 voor het drogen: terpentijn - Na het drogen: mechanisch



Installation temperatures
Verarbeitungstemperaturen
Température de pose
Plaatsingstemperatuur

+5°C < +25°C

From laying to adhesive drying (24h), ambient and surface temperature could not be under +5°C. When exposed to the sun and at temperatures above +25°C, the profiles must be laid with care (in the shade).

Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf bis zu Trocknung des Montageklebers (24 Std.) +5°C nicht unterschreiten. Bei Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +25°C, Profile nicht ohne Vorkehrungen (Beschattung) verarbeiten.

De la pose jusqu'au séchage de la colle (24h), la température ambiante et du support ne peuvent être inférieure à +5°C. Lors de l'exposition au soleil et à une température supérieure à +25°C, les profilés doivent être posés avec précautions (à l'ombre).

Omgeving en ondergrondse temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C, vanaf de plaatsing tot op het momente dat dat lijm droog is (24 u.). Tijdens blootstelling aan zonlicht en bij een temperatuur hoger dan +25°C, kunnen deze profielen niet geplaatst worden zonder voorzorgsmaatregelen (in de schaduw).



Finishes
Anstrich
Finition
Afwerking

Facade profiles must be painted within 4 weeks after installation. Façade paints based on pure acrylates. Test coat generally recommended. Observe the specifications of the paint manufacturer. Lime paints, silicate paints, silicone resin paints and their mixtures must not be used. For optical reasons, we recommend applying the first coat of paint with a coat of plaster or a filled facade paint. Final coat with fungicidally adjusted facade paint. The light reflectance value of the facade paint must not be less than 45. Treatment with cloth soaked with turpentine substitute.

Fassadenprofile müssen nach der Montage innerhalb von 4 Wochen gestrichen werden. Fassadenfarben auf Basis von Reinacrylaten. Probeanstrich grundsätzlich empfohlen. Angaben der Farbhersteller beachten. Kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben auch als Mischprodukt dürfen nicht eingesetzt werden. Aus optischen Gründen empfehlen wir den ersten Anstrich mit einem Streichputz oder einer gefüllten Fassadenfarbe durchzuführen. Den Endanstrich mit fungizid eingestellten Fassadenfarbe. Der Hellbezugswert der Fassadenfarbe darf den Wert von 45 nicht unterschreiten. Bearbeitung mit Terpentinersatz getränkten Lappen.

Les profilés de façade doivent être peints dans les 4 semaines suivant leur installation. Les peintures de façade à base de résines acryliques pures. Essai de peinture préalable recommandé. Respecter les indications du fabricant de peinture. Ne pas utiliser de peintures à la chaux, peintures au silicates, peintures de résine de silicone et les produits mixtes. Pour des raisons optiques, nous recommandons la première couche avec un plâtre ou une peinture de façade. La dernière couche de peinture extérieure avec fongicide. L'indice de luminosité de la peinture de façade ne doit pas être inférieure à 45. Traitement avec un chiffon imbibé de térébenthine.

Gevelprofielen moeten binnen 4 weken na montage worden geschilderd. Gevel verven gebaseerd op pure acrylharsen. Voorafgaande verftest aanbevolen. Aanwijzingen van de verffabrikant respecteren. Kalkverven, silicaat verven, siliconenharsverven en combinatieproducten kunnen niet worden gebruikt. Om optische redenen, raden wij aan dat de eerste laag met een pleister of gevel verf. De laatste laag van de exterieur verf met fungicide. De lichtreflectiewaarde van de gevelverf mag niet minder zijn dan 45. Behandeling met terpentijn geweekte doek.



Storage conditions
Lagerungsbedingungen
Conditions de stockage
Opslagomstandigheden

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging.

Erforderliche Lagertemperatur +5°C < +25°C. In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort. Verfallsdatum auf der Kartusche beachten.

Température de stockage requise : +5°C < +25°C - Dans son emballage fermé en un endroit sec et frais - Voir date de péremption sur emballage.

Vereiste opslagtemperatuur +5°C < +25°C. In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats - Zie vervaldatum op de verpakking.

IMPORTANT NOTES - WICHTIGER HINWEIS REMARQUES IMPORTANTES - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

DOMOSTYL® HYBRID is not designed to withstand loads. Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint. The installation instructions must be followed.

DOMOSTYL® HYBRID ist nicht konzipiert Lasten zu tragen. Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der Untergründe bewirken, dass die natürlichen, thermisch und klimatischbedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die Kleberfuge als auch die Verfugung und Spachtelung sich abzeichnen können. Daraus leitet sich kein Gewährleistungsanspruch ab. Bitte Verarbeitungsanleitung beachten.

DOMOSTYL® HYBRID n'est pas conçu pour supporter des charges. Les propriétés physiques des produits et des supports utilisés provoquent des coefficients de dilatation naturels différents. Ces caractéristiques naturelles peuvent mener à des mouvements au niveau du joint et laisser apparaître le joint. Cette situation ne constitue pas un motif de plainte. La notice de pose doit absolument être respectée.

DOMOSTYL® HYBRID is niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht. Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht. De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability. It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use

Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer Seite vorliegt, ist unsere Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen.

Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable.

Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité.

Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, meningen, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid.

Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

made
in
belgium
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 F +32 87 85 85 11
info@nmc.eu
noel-marquet.com

